

BRIQUE											
TYPE DE BRIQUE	Normale	Rectifiée	NP=non porteur P=porteur	Epaisseur	Classe	Résistance à la compression	Résistance à la traction transversale	Densité	Tolérance dimensionnelle	Absorption d'eau	Réaction au feu
NORME					SIA 266		EN 771-1				
Unité				mm	N/mm ²		Kg/m ³	Kg/m ² min.		Classe EURO	
ME	x		NP	60	B	≥ 28	≥ 7.0	950	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		NP	75	B	≥ 28	≥ 7.0	950	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		NP	100	B	≥ 28	≥ 7.0	920	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		P	125	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		P	150	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		P	175	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		P	200	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
ME	x		P	250	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE	x		NP	60	B	≥ 28	≥ 7.0	950	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE	x	x	NP	75	B	≥ 28	≥ 7.0	950	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE	x	x	NP	100	B	≥ 28	≥ 7.0	920	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE	x	x	P	125	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE	x	x	P	150	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE	x	x	P	175	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE/EV	x		P	125	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE/EV	x		P	150	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
MXE/EV	x		P	175	B	≥ 28	≥ 7.0	900	T1/R1	≤ 2.8	A1
AT 20 L	x	x	P	200	BL	≥ 10	≥ 3.2	750	T2/R2	≤ 3.0	A1
AT 30	x	x	P	300	BL	≥ 10	≥ 3.2	750	T2/R2	≤ 3.0	A1
AT 36.5	x	x	P	365	BL	≥ 10	≥ 3.2	750	T2/R2	≤ 3.0	A1
Silencio-EcoSil	x		P	125	B	≥ 28	≥ 7.0	1450	T1/R1	≤ 3.0	A1
Silencio-EcoSil	x		P	150	B	≥ 28	≥ 7.0	1450	T1/R1	≤ 3.0	A1
Silencio-EcoSil	x		P	175	B	≥ 28	≥ 7.0	1450	T1/R1	≤ 3.0	A1
Silencio-EcoSil	x		P	200	B	≥ 28	≥ 7.0	1450	T1/R1	≤ 3.0	A1
RU	x		P	250	B	≥ 28	≥ 7.0	1100	T1/R1	≤ 2.8	A1
C-CG	x		NP	40	-	≥ 10	≥ 1.8	950	T1/R1	≤ 3.0	A1
C-CG	x		NP	60	-	≥ 10	≥ 1.8	900	T1/R1	≤ 3.0	A1
C-CG	x		NP	80	-	≥ 10	≥ 1.8	850	T1/R1	≤ 3.0	A1